

# ASLAN mipofolie P

## Die hochflexible Schutzfolie für den Schutz von Karten und Faltkarten

Diese hochflexible, transparente und matte Selbstklebefolie verlängert die Haltbarkeit von Faltkarten, Plänen, Notenblättern, Büchern etc. Sie verhindert ein Verschmutzen und Einreißen und schützt vor anderen negativen Einflüssen. Ihre Oberfläche ist reflektionsfrei und lässt sich mit Bleistift beschriften. Dank einer verzögerten Anfangshaftung ist ASLAN mipofolie P beim Verkleben gut korrigier- und repositionierbar.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	Weich-PVC	
<b>Foliendicke:</b>	~ 80 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 22 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 63 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	sofort:	~ 2 - 3 N/25 mm
	Bei strukturierten Oberflächen entsprechend geringer. Die Endklebkraft ist je nach zu beklebender Oberfläche nach ca. 24 - 48 Stunden erreicht.	
<b>Dimensionsstabilität:</b>	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -0,75 %
<b>Brennbarkeit:</b>	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C
<b>Kältebruch:</b>	ca. -5 °C	

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath  
**fon** +49 (0) 2204.708-80 · **fax** +49 (0) 2204.708-50 ·  
**e-mail** info@ASLAN-schwarz.com

[www.ASLAN-schwarz.com](http://www.ASLAN-schwarz.com)

**ASLAN**®

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**

# ASLAN mipofolie P

---

## Verarbeitung

---

### Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

---

### Stand: 09|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

### ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 2204.708-80 · fax +49 (0) 2204.708-50 ·

e-mail [info@ASLAN-schwarz.com](mailto:info@ASLAN-schwarz.com)

[www.ASLAN-schwarz.com](http://www.ASLAN-schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**