

# ClearboardMatt ASLAN CB 75

## Die transparente, matte Whiteboardfolie zur Aufprojektion

Diese matte Selbstklebefolie ist eine transparente Schutzfolie und macht aus jedem Druck ein beschreibbares Whiteboard. Die kratzfeste, transparente Folie lässt sich beliebig oft mit Whiteboardmarkern beschriften, ohne dass Schatten oder Geisterschriften zurückbleiben.

Die reflexionsfreie, matte Oberfläche der Folie bietet zudem beste Voraussetzungen als Aufprojektionsfläche.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	Weich-PVC, transparent-matt (mit Spezial-Lackierung)	
<b>Foliendicke:</b>	~ 80 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 144 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	sofort: nach 1 Woche:	~ 6,0 N/25 mm ~ 22 N/25 mm
<b>Dimensionsstabilität:</b>	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -0,2 %
<b>Chemische Beständigkeit:</b>	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.	
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C
<b>Mindesthaltbarkeit:</b>	5 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normal Klima.	

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

# ClearboardMatt **ASLAN CB 75**

## Verarbeitung

<b>Verklebung:</b>	Die Folie kann trocken oder feucht verklebt werden. Eine eventuelle Weißfärbung des Klebers bei Feuchtverklebung verliert sich je nach Witterungsverhältnis innerhalb weniger Tage. Zur Feuchtverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10.
<b>Anwendung:</b>	Die Folie kann mit allen handelsüblichen Whiteboard-Markern beschrieben werden. Zur einfachen Entfernung von Schriften muss ein Mikrofasertuch verwendet werden. Fehlbeschriftungen mit ungeeigneten Stiften (z. B. Permanent-Marker) können mit Alkohol oder Reinigungsbenzin problemlos entfernt werden.
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre ab Herstellungsdatum lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

**Stand: 07|2015**

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften nach neuen Erkenntnissen ohne Zusatzinformation anzupassen.

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**®

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**