

# Premium MountFilm ASLAN DK 1

## Doppelklebefolie mit perfekter Planlage, permanent | permanent

Doppelklebefolie mit perfekter Planlage für Zuschnitte zum selbstklebenden Ausrüsten von Karten, Drucken, Plänen, Plakaten usw. Beidseitig abgedeckt, beide Seiten permanent klebend, eine Seite mit verzögerter Anfangshaftung, pH-neutraler Kleber.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	Weich-PVC, transparent	
<b>Foliendicke:</b>	~ 70 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	
	Seite mit Silikonkraftkarton:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
	Seite mit LDPE-Abdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonkraftkarton	Flächengewicht: ~ 120 g/m <sup>2</sup>
	silikonisierte LDPE-Folie	Flächengewicht: ~ 63 µm

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	Seite mit Silikonkraftkarton Permanent, mit verzögerter Anfangsklebkraft sofort: ~ 4 N/25 mm nach 1 Woche: ~ 10 N/25 mm
	Seite mit LDPE-Abdeckung Permanent, mit verzögerter Anfangsklebkraft sofort: ~ 4 N/25 mm nach 1 Woche: ~ 10 N/25 mm
<b>Reißdehnung:</b>	DIN 53 455 längs: ~ 150 % quer: ~ 130 %
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens: verklebt: ab 15°C -30 °C bis +80 °C

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

**ASLAN**®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

# Premium MountFilm **ASLAN DK 1**

## Verarbeitung

---

**Verklebung:**

Die Folie ist trocken zu verkleben.

**Lagerfähigkeit:**

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

---

**Stand: 03|2015**

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**®

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**